

## FINICEM 8 BIANCO IDRO



Rasante a base cemento bianco, inerti calcarei, e additivi specifici a basso assorbimento d'acqua.

Applicazione come:

- ◆ Finitura di intonaci cementiti per l'ottenimento di un aspetto "civile bianco"

Uso in interni ed esterni

### DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera	EN 998-1	1360 kg/m <sup>3</sup> ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 998-1	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> ± 0,5%
Adesione al supporto (Prontocem)	EN 998-1	0,2 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - FP:B
Adesione al supporto (cemento cellulare)	EN 998-1	0,4 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - FP:B
Granulometria		< 1 mm
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	EN 998-1	≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> - W1
Resa metrica teorica		≈ 1,4 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm
Conducibilità termica		λ = 0,54 W/mK
Fattore resistenza al vapore	EN 998-1	μ < 15
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,24 l/kg ± 5%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

**Il FINICEM 8 BIANCO Idro è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE**

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale di prefabbricati in cemento armato ed intonaci cementizi, per esterni ed interni, FINICEM 8 GRIGIO *idro* a base di cemento Portland, inerte siliceo, resine in polvere, additivi specifici e fibre minerali, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1 ed a basso assorbimento d'acqua.

Il prodotto, con eventuale preventiva stuccatura dei giunti, dovrà essere applicato utilizzando talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora l'uno dall'altro, fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro le 4-6 ore, umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per ottenere un aspetto estetico tipo civile fine di colore grigio.

La malta dovrà avere uno spessore di circa \_\_\_ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



## SCHEDA TECNICA

### APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Superfici esposte intemperie	Applicare Viprimer diluito 1:3
	Stendere Finicem 8 Bianco idro fresco su fresco
Superfici esposte sole e vento e clima secco	Proteggere con teli durante applicazione
	Mantenere umida superficie per almeno 24 ore
Superfici in c.a.	Asportare tracce polvere, biacche, disarmanti
	Applicare antiruggine ferri armatura a filo cls
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore compreso tra un minimo 1 mm e un massimo di 3 mm</li> <li>• Non applicare a <math>T &lt; 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4-6 ore)</li> <li>• Applicare pitture dopo asciugamento e indurimento completo (28gg)</li> <li>• Non è idoneo a essere rivestito con materiali ceramici/lapidei, stucchi marmorizzati</li> </ul>	

### SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (S24)
	Irritante per le vie respiratorie (S22)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (S25)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

