

## FINICEM 6 BIANCO IDRO



Rasante a base cemento bianco, inerti calcarei, e additivi specifici a basso assorbimento d'acqua.

Applicazione come:

- ◆ Finitura di intonaci cementiti per l'ottenimento di un aspetto "civile bianco"

Uso in interni ed esterni

### DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera	EN 998-1	1250 kg/m <sup>3</sup> ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 998-1	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> ± 0,5%
Adesione al supporto (Prontocem)	EN 998-1	0,2 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - FP:B
Granulometria		< 1,4 mm
Resa metrica teorica		≈ 1,3 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm
Conducibilità termica		λ = 0,54 W/mK
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	EN 998-1	≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> - W1
Fattore Resistenza al vapore	EN 998-1	μ < 15
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,33 l/kg ± 5%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Il FINICEM 6 BIANCO Idro è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale per esterni ed interni, FINICEM 6 BIANCO *idro* a base di cemento bianco, inerte calcarei, additivi, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1:2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1 ed a basso assorbimento d'acqua.

Il prodotto dovrà essere applicato utilizzando cazzuola americana a due mani caricando due volte lo strato di sottofondo fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro le 4 ore, umidificare e lavorare con frattazzo per ottenere un aspetto estetico tipo civile bianco.

La malta dovrà avere uno spessore di circa \_\_\_ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



## SCHEDA TECNICA

### APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
<b>Superfici esposte sole e vento</b>	Proteggere con teli durante applicazione
	Mantenere umida superficie per almeno 24 ore
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore compreso tra un minimo 2 mm e un massimo di 4 mm</li> <li>• Non applicare a <math>T &lt; 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Non può essere applicato su intonaci base gesso e su cemento armato</li> <li>• Tempo stagionatura intonaco cementizio deve essere di 3-5 gg</li> <li>• Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4 ore)</li> <li>• Usare pitture traspiranti per colorazioni diverse dal mazzato</li> </ul>	

### SICUREZZA

Campo	Indicazioni
<b>Pericoli</b>	Irritante per occhi (S24)
	Irritante per le vie respiratorie (S22)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (S25)
<b>Pronto Soccorso</b>	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
<b>Misure antincendio</b>	Non combustibile e non comburente
<b>Stabilità</b>	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
<b>Reattività</b>	Reazione violenta con acidi
<b>Informazioni tossicologiche</b>	Non tossico
<b>Trasporto</b>	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
<b>DPI</b>	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
<b>Smaltimento</b>	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

