



Descrizione del prodotto

Intonaco a gesso a strato sottile, a mano, per uso in interni utilizzato come rasante bianco, a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici, con presa ed indurimento progressivi e a rapido asciugamento.

Utilizzo

Il RASOCOTE 7 plus viene applicato a mano quale finitura speculare di intonaci per interni.

Caratteristiche secondo norma EN 13279-1:2005

(misurate secondo norma EN 13279-2:2004)

- Tipo: C6/20/2
- Tempo di presa iniziale: 75 min \pm 15 min
- Resistenza a flessione: 1,3 N/mm² \pm 0,2
- Resistenza a compressione: 2,0 N/mm² \pm 0,5
- Reazione al fuoco: A1

Altre caratteristiche tecniche

(su impasto campionato al gabasso)

- Peso specifico in polvere: 600 kg/m³ \pm 5% determinato per caduta libera
- Peso specifico in opera: 1000 kg/m³ \pm 5%
- Granulometria: < 0,1 mm
- Acqua d'impasto: circa 0,6 lt/kg
- pH: 12 (reazione basica)
- Tempo di fine presa: 60' \div 90' (ago di Vicat)
- Ritenzione acqua: 90% \pm 5%
- Resistenza a compressione: > 1 N/mm²
- Resistenza a flessione: > 0,5 N/mm²
- Resa metrica teorica: 1,0 kg/m² spessore 1 mm
- Resistenza al passaggio di vapore: $\mu = 10$

Voce di capitolato

Gli intonaci interni saranno finiti con RASOCOTE 7 plus, a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie speculare.

Imballo

In sacchi carta da 25 kg su bancali.

Conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali in legno.