

FINICEM 2 BIANCO



Rasante a base cemento bianco, calce idrata, inerte calcarei calibrati e additivi specifici.

Applicazione come:

- ♦ Rasante per intonaci cementizi per l'ottenimento di un aspetto "civile fine bianco"

Uso in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera	EN 998-1	1400 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 998-1	≥ 1,5 N/mm ² ± 0,5%
Granulometria		< 1 mm
Resa metrica teorica		≈ 1,3 kg/m ² per spessore 0,1 cm
Adesione al supporto (Prontocem)	EN 998-1	0,2 N/mm ² ± 5% - FP:B
Conducibilità termica		λ = 0,54 W/mK
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	EN 998-1	> 0,4 kg/m ² x min ^{0,5} - W0
Fattore resistenza al vapore	EN 998-1	μ < 15
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,35 l/kg ± 5%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Il FINICEM 2 BIANCO è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale per interni o esterni FINICEM 2 BIANCO a base di cemento bianco, calce idrata, inerte calcarei calibrati ed additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1:2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato utilizzando talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora l'uno dall'altro, fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro 2-4 ore, umidificare e lavorare con frattazzo di spugna o di plastica ad ottenimento di un aspetto estetico tipo civile fine bianco marezzato.

La malta dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Strutture in cls non intonacate	Applicare Viprimer diluito 1:3
	Stendere Finicem 2 Bianco fresco su fresco
Superfici esposte sole e vento e con clima secco	Proteggere con teli durante applicazione
	Mantenere umida la superficie per almeno 24 ore
Superfici esposte acqua meteorica	Trattamento superficie con IDROVIC
	Utilizzare pitture elastomeriche
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spessore compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm</i> • <i>Applicare in strati successivi distanziati di circa 1 ora</i> • <i>Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4-6 ore)</i> • <i>Non applicare a $T < 5^{\circ}\text{C}$</i> • <i>Applicare pitture dopo asciugamento e indurimento completo (28gg)</i> • <i>Non è idoneo a essere rivestito con materiali ceramici, stucchi e rasanti base gesso</i> 	

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (S24)
	Irritante per le vie respiratorie (S22)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (S25)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
Misure antincendio	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

