

VICRETE



Malta secca a base di cemento, leganti inorganici, aggregati calcarei e silicei e da additivi specifici.

Applicazione come:

- ◆ Betoncino di consolidamento di murature degradate
- ◆ Sottofondo di pavimenti resilienti
- ◆ Sottofondo su massetti leggeri

Usa in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera a 28 gg	EN 998-1	1650 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Granulometria		< 1,5 mm
Resistenza a compressione	EN 998-1	6 N/mm ² ± 5%
Adesione al supporto (laterizio)	EN 998-1	0,2 N/mm ² ± 5% - FP:B
Tempo di lavorabilità		400 min ± 10%
Resa metrica teorica		16 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore resistenza al vapore	EN 998-1	$\mu < 15$
Coefficiente assorbimento d'acqua	EN 998-1	$> 0,4 \text{ kg/m}^2 \times \text{m}^{0,5} - W_0$
Conduttività termica	EN 998-1	$\lambda = 0,76 \text{ W/mK}$
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Acqua impasto	EN 998-1	0,20 l/kg
Imballo		• Sacchi da 25 kg o sfuso

L'intonaco VICRETE è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca come betoncino di consolidamento e sottofondo per pavimenti resilienti VICRETE a base di leganti inorganici, cemento, aggregati calcarei e silicei e da additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1:2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1

secondo UNI EN 13501-1.

Le parti degradate di muratura saranno consolidate mediante applicazione di VICRETE nello spessore richiesto, previo fissaggio della rete di armatura. L'applicazione sarà effettuata a macchina e successivamente spianato con apposita staggia nello spessore richiesto, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali.

Le superfici del VICRETE a contatto con l'ambiente esterno sarà finita mediante frattazzatura; le superfici a contatto con l'ambiente interno mediate rasatura con INTOFINITURA, SCAGLIOLA o rasanti.

Dovrà avere uno spessore finale di circa ___ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Murature degradate	Ancorare alla muratura una rete di armatura in filo metallico (2-3 mm)
	Pulire e bagnare il sottofondo
	Applicare lo spessore in strati di 1 cm
Sottofondo pavimenti	Stendere uno strato di VICRETE di spessore minimo 2 cm
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Temperatura consigliata per l'applicazione: +5°C < T < +30°C</i> • <i>Evitare l'applicazione su sottofondi esposti al sole (prevedere teli frangisole)</i> • <i>Per temperature a 25-30°C, con forti ventilazioni o clima secco mantenere umide le parti per i primi 10 gg</i> 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (S24 – R36)
	Irritante per le vie respiratorie (R37)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (R38)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata (S25 – R43)
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico (S22)
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

