

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Primer monocomponente a base di resine stirolo acriliche in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Imprimitura su supporti porosi e friabili destinati ad essere successivamente trattati con membrane impermeabilizzanti liquide ICOPER, ICOPER-HP e VERIMP.
- Fissativo su guaina bituminosa per l'applicazione di membrane impermeabilizzanti liquide ICOPER, ICOPER-HP e VERIMP.

PRESTAZIONI

- Potere penetrante e consolidante del CLS, dei manufatti di natura silicea argillosa e del legno.

OSSERVAZIONI

- Evitare l'applicazione su superfici umide e/o bagnate.
- L'applicazione su vecchia membrana bitume-polimero va eseguita **esclusivamente** a rullo o pennello.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Supporti cementizi: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili, unto, oli, e quanto altro possa pregiudicare l'adesione.
- Supporti in membrane bitume-polimero: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Supporti lignei: eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- ICOFISS è pronto all'uso e non deve pertanto essere diluito.
- Su vecchia membrana bitume-polimero applicare uno strato di ICOFISS a rullo o pennello in ragione di 100 gr/m²; su supporti cementizi il consumo è funzione della porosità della superficie, 200÷300 gr/m² circa.
- Applicare membrana continua acrilica non prima di 3 ÷ 4 ore e comunque non oltre le 24 ore.

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.



| INFORMAZIONE SUL PRODOTTO | VALORE | UNITA' DI MISURA |
|--|---|---------------------|
| Tipo di prodotto | Monocomponente | |
| Peso specifico | 0,85 (± 0,05) | kg/litro |
| Residuo secco in peso | 33 (± 2%) | % |
| Essiccazione completa a 23 °C±3 °C | 3 | ore |
| Strati prescritti | 1 | n° |
| Consumo per strato | su CLS: 0,200 ÷ 0,300 su vecchia guaina: 0,100 (a rullo) | kg/ m ² |
| Resa | 3,4 ÷ 8,5 | m ² /Lt. |
| Permeabilità al vapore acqueo | 140.000 | μ |
| Adhesion test (su CLS) | 30 | kg/cm ² |
| Diluizione | Pronto all'uso | |
| Colore | Giallo paglierino (liquido) Trasparente (secco) | |
| Conservabilità in magazzino (Shelf Life) | 1 | anno |

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

- ICOFISS è un prodotto infiammabile e moderatamente nocivo per inalazione, a causa dei solventi presenti nel compound formulativo.
- In ambienti chiusi o poco aerati è indispensabile aerare l'ambiente ed utilizzare idonei respiratori.
- Attenersi alle norme di sicurezza apposte sulla confezione.
- La scheda di sicurezza del prodotto può essere richiesta alla Program.

| | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Fraasi di rischio | R | 10, 20/21, 37, 38 |
| Consigli di prudenza | S | 2, 7, 23, 36/37, 43/a |
| Simboli | Xn (nocivo) F (infiammabile) | |

TRASPORTO

- Trasporto ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: Pitture (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**
- Codice Doganale: 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici dispersi in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded in a no-aqueous medium).

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da Lt. 1 - 4 - 10 - 18.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.programsrl.it> e-mail: info@programsrl.it

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



il leader dei sistemi liquidi per l'edilizia.

Program srl

Via Custoza, 29 • 66013 Chieti Scalo (Ch)

Tel. 0871.5870.1 • Fax 0871.562191

URL: www.programsrl.it e-mail: info@programsrl.it